

Bois lamellé-collé ...

□ *Caractéristiques*

Essence : Pin (Pinus Kesiya / Pinus Patula)
Origine : Madagascar (lamelles abouté)
Humidité du bois : 12 % (\pm 2 %)

□ *Performance*

Classe de résistance : GL24h
Exposition : Abrisé des intempéries

□ *Sections*

Epaisseur : 65 / 90 / 115 mm
Largeur : multiple de 45 mm (450 maxi)
Longueur : jusqu'à 12 mètres

□ *Domaines d'emploi*

Charpente apparente
Poutre faîtière
Construction de maisons , hangars
Solivage apparent pour plancher
Structure de véranda

□ *Atouts majeurs*

Bois épuré de défauts (fentes, nœuds...) pour une esthétique et une stabilité dimensionnelle
Rectitude des poutres
Bois raboté et chanfreiné
Bois sec et de grande longueur
Produit prêt à finir
Préservation possible, classe 1 et 2 par trempage court.

□ *Prix Hors Taxes*

Epaisseur		Ariary / m ³
65	mm	1 650 000
90	mm	1 500 000
115	mm	1 500 000



Panneaux de pin massif

□ *Caractéristiques*

Essence : Pin (Pinus Kesiya / Pinus Patula)
Origine : Madagascar
Humidité du bois : 12 % (± 2 %)

□ *Performance*

Exposition : Abrisé des intempéries

□ *Sections*

Epaisseur : 18 et 25 mm
Largeur : 320 et 460 mm
Longueur : 1,5 - 2 et 2,5 mètres

□ *Domaines d'emploi*

Mobilier divers
Etagères
Panneaux à plate-bande

□ *Atouts majeurs*

Bois épuré de défauts (fentes, nœuds morts...)
Esthétique et stable dimensionnellement
Planéité des panneaux
Bois sec et raboté
Produit prêt à finir

□ *Prix unitaire*

Dimensions	Ariary HT	Ariary TTC
1500 x 320 x 18	19 161	22 993
2000 x 320 x 18	22 921	27 505
2500 x 320 x 18	28 015	33 618
1500 x 460 x 18	22 921	27 505
2000 x 460 x 18	30 561	36 673
2500 x 460 x 18	36 928	44 314
1500 x 320 x 25	20 374	24 449
2000 x 320 x 25	25 468	30 562
2500 x 320 x 25	31 835	38 202
1500 x 460 x 25	25 468	30 562
2000 x 460 x 25	35 655	42 786
2500 x 460 x 25	43 295	51 954

